

# Mica



651



622



623



605



629



621

















B13

**Mica** – Beautiful 300 cm wide Trevira CS fabric with an attractive glossy effect.  
A discreet and stylish choice

**Mica** – Eleganter 300 cm breiter Trevira-CS-Stoff mit feinem Licht- und Glanzspiel. Ein Stoff für die dezente Exklusivität.

**Mica** – Magnifique tissu Trevira CS avec une laize de 300 cm. Très bel effet brillant pour une exclusivité discrète.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff / versteift / enduit
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS
 Weight / Gewicht / Poids (g/m <sup>2</sup> ) DIN EN 12127	153
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.25
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	295
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	300
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, B-s1 (EN 13501)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	4-5
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	120 m
 Green building 	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.






#### Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage












#### Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>
<b>Individual design / Individuelles Design / Design individuel</b>	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

#### Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	605	621	622	623	629	651
 Tv	7.2	6.5	21.1	6.3	5.3	35.3
 Rv	10.2	6.3	38.1	9.1	3.5	59.0
 Av	82.6	87.2	40.8	84.6	91.2	5.7
 Ts	22.4	22.0	29.1	21.4	21.0	35.0
 Rs	33.6	31.5	46.3	32.8	30.2	57.0
 As	44.0	46.5	24.6	45.8	48.8	8.0
 Tuv	7.3	6.3	14.3	6.0	5.6	15.0
 Fc	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60
 got	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40

-  Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)
-  Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)
-  Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)
-  UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)

-  Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)
  -  Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)
  -  Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)
  -  Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
  -  Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
- (Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m<sup>2</sup> K)  
(Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m<sup>2</sup> K)  
(Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m<sup>2</sup> K)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%

