## Einfach clevere Baustoffe.



## Mitteilung der Versuchsergebnisse von Brandschachtprüfungen nach DIN 4102-1

	01.52.5437.11 Datum: 18.11.2011				
Auftraggeber	Silent Gliss Fabrics & Components GmbH – Rebgartenweg 5 – 79576 Weil am R				
Prüfmaterial	Textilgewebe, 100% PES-FR ;freihängend geprüft				
Handelsbezeichnung	Freshtex Linlook				

## Materialdaten

Prüfdicke Mittlere flächenbezogene Masse Mittlere Rohdichte

mm
g/m²
kg/m³

Klimatisierte Vorlagerung Vorzeitiger Abbruch des Versuches ja nein

Sonstige Angaben:

Probekörper		Α	В	С	D
Erstes Aufflammen *)	min, sec	0:04			
Maximale Flammenhöhe	cm	40			
Zeitpunkt *)	min, sec	0:25			48.05.05.0
Durchschmelzen *)	min, sec	0:04			
Flammen an der Probenrückseite *)	min, sec				12.00
Beeinträchtigung der Brennerflammen *)	min, sec	-			
Brennendes Abtropfen *)	min, sec	0:08			
Umfang		mäßig			
Weiterbrennen auf dem Siebboden **)	min, sec	-			
Maximum der Rauchgastemperatur	°C	114			
Auftreten *)	min, sec	10:00			
Rauchgastemperatur in der 10. Minute	°C	114			
Rauchdichte		gering			
Nachglimmen/Nachglühen nach Versuchsende **)	min, sec	- 1			
Restlängen Probe 1	cm	58			
Probe 2	cm	59			
Probe 3	cm	58			
Probe 4	cm	60			
Mittelwerte	cm	59			

Beobachtungen: -

Diese Prüfung ist eine **orientierende Einzelprüfung**. Sie ist daher **kein** Nachweis einer Baustoffklasse nach DIN 4102-1 und darf **nicht** als solcher verwendet werden. Für einen derartigen Nachweis sind Untersuchungen der technischen Eigenschaften, Angaben zum Verwendungszweck, weitere Prüfungen im Brandschacht (siehe DIN 4102-16) sowie Prüfungen im Kleinbrennkasten erforderlich. In diesem durchgeführten Versuch wurden die **Anforderungen nach DIN 4102-B1 erfüllt**.

ppa. Dr. M. Kanig

\*) Zeitpunkt auf Versuchsbeginn bezogen

\*\*) Zeitdauer

.A. H. Maßmann

Probenrückseite

- Brandnarallelerscheinungen kein Anlass zu Reden

- Brandparallelerscheinungen weitere Nachweise

Art der Anforderung

a) Mittelwert jedes Schachts

- Rauchgastemperatur

- Entflammung auf der

Brandschacht - Restlänge

b) Einzelwerte

kein Anlass zu Bedenken 750°C Ofen, Rauchdichte B2-Brennkasten

Anforderungen

A 2

≥35 cm

>20 cm

≤125 °C

nein

B 1

≥15 cm

>0 cm

≤200 °C

zulässig

A 1

≥35 cm

>20 cm

≤125 °C

nein

CERT