



5



4



3



2



1



23



18



17



24



16



25



15



14



26



19



20



11



13



21



12



6



22



27



8



28



7



10



9



C5

Leviso – A luxurious and elegant dimout fabric. Its classic structure and range of colours provide endless design opportunities. The reverse side is of such a high finish that it could be used as the main face fabric.

Leviso – Dieser herrliche Dimout-Stoff mit der schönen Struktur bringt grosszügige Wohlfühlatmosfera in den Raum. Auch die Rückseite ist von bester Qualität und spannendem Erscheinungsbild. Leviso kann somit auf beiden Seiten verwendet werden.

Leviso – Ce superbe tissu occultant est pourvu d'une magnifique structure et insuffle une atmosphère incomparable à la pièce. L'envers du tissu est également attrayant et de haute qualité, de sorte que ce tissu peut être utilisé des 2 côtés.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Dimout / Dimout / Obscurcissant
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	soft / deko / souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	100% Polyester
 Weight / Gewicht / Poids (g/m²) DIN EN 12127	370
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.80
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	295
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	300
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	M1 (NF P 92-503-507), Classe 1 (UNI VF 8456), EN 13773
 Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	4-5
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	No / Nein / Non
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	1000 m
 Wave XL	Turning recommended with a bottom hem / Querverarbeitung ohne Saum unten empfohlen / Largeur pour hauteur recommandé sans ourlet inférieur
 Silent Gliss 2730, 2760	Turning recommended / Querverarbeitung empfohlen / Largeur pour hauteur recommandé
 Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 8700, 2190, 2195
 Green building	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques



Evaluates sound absorption coefficient, $\alpha_w = 0.75$
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w = 0.75$
 Coefficient évalué d'absorption phonique, $\alpha_w = 0.75$
 DIN EN ISO 354

Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure	☐
Individual design / Individuelles Design / Design individuel	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	☐
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	☐

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage



approx. 1% shrinking possible
 ca. 1% Schrumpfung möglich
 1% de rétrécissement possible

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
T_v	1.9	1.9	1.9	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	1.9	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
T_s	2.2	2.2	2.2	1.4	2.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.4	1.1	2.2	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0
R_s	62.0	62.0	62.0	61.4	62.0	38.8	38.8	40.9	45.9	41.5	39.5	54.2	54.2	45.9	45.9	61.4	54.2	54.2	49.7	49.7	61.4	49.7	62.0	61.4	45.9	40.9	40.9	40.9
A_s	35.8	35.8	35.8	37.2	35.8	60.2	60.2	58.1	52.9	57.4	59.3	44.6	44.6	52.9	52.9	37.2	44.6	44.6	49.2	49.2	37.2	49.2	35.8	37.2	52.9	58.1	58.1	58.1
T_{UV}	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
F_c	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52	0.67	0.67	0.66	0.63	0.65	0.67	0.57	0.57	0.63	0.63	0.53	0.57	0.57	0.60	0.60	0.53	0.60	0.52	0.53	0.63	0.66	0.66	0.66
g_{tot}	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.48	0.48	0.47	0.45	0.47	0.48	0.41	0.41	0.45	0.45	0.38	0.41	0.41	0.43	0.43	0.38	0.43	0.38	0.38	0.45	0.47	0.47	0.47

T_v	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	T_{UV}	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
T_s	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	F_c	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
R_s	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	g_{tot}	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
A_s	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%	

